



**AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija
(Vilniaus padalinys)**

Aktuali akreditavimo sritis

Lanksti *

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (kai taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Bituminiai rišikliai	Ėminių ėmimas laboratoriniams bandymams	LST EN 58:2012, 8.1 sk.	Ėmimas stacionariai įrengtose sistemose
	Ėminių paruošimas	LST EN 12594:2015	Ėminio homogenizavimas
	Bitumo penetracija	LST EN 1426:2015	Adatos metodas
	Bitumo minkštėjimo temperatūra	LST EN 1427:2015	Žiedo ir rutulio metodas
	Modifikuoto bitumo tamprioji atstata	LST EN 13398:2018	Tempimas 200 mm 50 mm/min greičiu
	Modifikuoto bitumo tempiamosios savybės	LST EN 13589:2018	Tąsumo priklausomybės nuo jėgos metodu
	Bitumo kiekis bituminėse emulsijose	LST EN 1431:2018	Nustatymas distiliuojant
	Bituminių emulsijų likučiai ant sieto ir pastovumas sandėliuojant	LST EN 1429:2013	Nustatymas sijojimo būdu
	Bituminės emulsijos ištekėjimo trukmė	LST EN 12846-1:2011	Nustatymas ištekamuju klampomačiu
	Katjoninių bituminių emulsijų suirimo vertė	LST EN 13075-1:2017	Mineralinių užpildų metodas
	Bituminių emulsijų sukibimo geba	LST EN 13614:2021	Panardinimo į vandenį metodu

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.

Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



	Tuštymetumo rodikliai	LST EN 12697-8:2019	Skaičiavimo metodas
	Bandinių matmenys	LST EN 12697-29:2020	Matavimo metodas
	Granulimetrinė sudėtis	LST EN 12697-2:2015+A1:2019	Sijojimo sietais metodas po bitumo išskyrimo
	Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo geba	LST EN 12697-11:2020, 5 sk.	Sukamų butelių metodas
	Dangų storis	LST EN 12697-36:2022, 6.1	Ardomieji matavimai
	Bandinių jautrumas vandeniui	LST EN 12697-12:2018, 5 sk.	A metodas, nustatant netiesioginių tempiamųjų stiprių santykį ITSR
	Bituminių bandinių netiesioginis tempiamasis stipris	LST EN 12697-23:2018	100 mm, 150 mm diametro cilindriinių bandinių gniuždymo metodas
	Ėminių ėmimas laboratoriniams bandymams	LST EN 932-1:2001, 8.5, 8.8 sk.	Iš pakuočių, iš krūvų
	Ėminių ėmimas laboratoriniams bandymams	LST 1971:2013	Iš kelio dangos konstrukcijos
	Granulimetrinė sudėtis	LST EN 933-1:2012	Sijojimo sietais metodais
	Dalelių formos rodiklis	LST EN 933-4:2008	Matavimas slankmačiu
	Perdirbtųjų stambiųjų užpildų sudedamųjų dalių klasifikavimas	LST EN 933:11:2009	Identifikacinis metodas
	Birumo koeficientas	LST EN 933-6:2014, 5.2 sk.	Smulkaus užpildo medžiagai
	Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis	LST EN 933-5:2023	Identifikacinis metodas
	Dalelių tankis ir įmirksis	LST EN 1097-6:2022, 7, 8, 9 sk.	Vielos krepšelio, piknometro metodai

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.
 Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



			sutankintos medžiagos išpjaunant kerną, iš paklotos ir sutankintos medžiagos išpjaunant plokštes, iš klotuvo bunkerio
Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granulimetrinei sudėčiai nustatyti	LST EN 12697-28:2020		Tikrinimas ir laikymas, ruoša ėminių, paimtų prieš klojimą ir jo metu, ruoša ėminių, paimtų po klojimo, šildymas be mažinimo, ėminių mažinimas
Bandinių paruošimas smūginiu tankintuvu	LST EN 12697-30:2019, 5.1 sk.		Naudojant tankintuvą su plieniniu priekalu
Tirpiojo rišiklio kiekis	LST EN 12697-1:2020, 5.5.2 sk.		B.1.7 Automatinio ekstaktorius, skirtuminis metodas
Didžiausias tankis	LST EN 12697-5:2019		Procedūra A, tūrinis metodas
Bandinių tariamasis tankis	LST EN 12697-6:2020, 9.2, 9.3, 9.5 sk.		A procedūra- kai bandinys sausas; B procedūra- kai bandinys prisotintas vandeniu ir nusausintu paviršiumi (SSD); D procedūra – pagal matmenys
Tuštymėto rodikliai	LST EN 12697-8:2019		Skaičiavimo metodas
Bandinių matmenys	LST EN 12697-29:2020		Matavimo metodas
Granulimetrinė sudėtis	LST EN 12697-2:2015+A1:2019		Sijojimo sietais metodas po bitumo išskyrimo
Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo geba	LST EN 12697-11:2020, 5 sk.		Sukamų butelių metodas
Dangų storis	LST EN 12697-36:2022, 6.1		Ardomieji matavimai

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius,
 Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917

