



Aktuali lanksti akreditavimo sritis

AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija (Vilniaus padalinys)

Lanksti *

Tiriamasis/bando masis objektas arba ėminys	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (kai taikoma)	Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)
Bituminiai rišikliai	Ėminių ėmimas	LST EN 58:2012, 8.1 sk.	Ėminių ėmimas stacionariai įrengtose sistemose
	Ėminių paruošimas	LST EN 12594:2024	Ėminio homogenizavimas
	Adatos penetracija	LST EN 1426:2024	Adatos metodas
	Minkštėjimo temperatūra	LST EN 1427:2015	Žiedo ir rutulio metodas
	Modifikuoto bitumo tamprioji grįžtis	LST EN 13398:2018	Tempimas 50 mm/min greičiu iki 200 mm
	Modifikuoto bitumo tempiamosios savybės	LST EN 13589:2018	Tąsumo priklausomybės nuo jėgos metodas (iki 200N)
	Bitumo kiekis bituminėse emulsijose	LST EN 1431:2018	Distiliavimo metodas
	Bituminių emulsijų likučiai ant sieto ir pastovumas sandėliuojant	LST EN 1429:2013	Sijojimo metodas
	Bituminės emulsijos išteklėjimo trukmė	LST EN 12846-1:2023	Nustatymas ištekamuoju klampomačiu
	Katijoninių bituminių emulsijų suirimo vertė	LST EN 13075-1:2017	Mineralinių užpildų metodas
	Bituminių emulsijų sukibimo geba	LST EN 13614:2021	Panardinimo į vandenį metodu

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.

Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



	Bitumo išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar skystųjų bitumų	LST EN 13074-1:2019	Išskyrimas išgarinant
	Rišklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar skystųjų bitumų	LST EN 13074-2:2019	Stabilizavimas po išgarinimo
Bituminiai mišiniai	Ėminių ėmimas	LST EN 12697-27:2017, 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.10 sk.	Iš sunkvežimio; iš aplink klotuvo sraigtų; iš krūvų; iš paklotos ir sutankintos medžiagos išpjaunant kernus, iš klotuvo.
	Ėminių paruošimas rišklio kiekiui, vandens kiekiui ir granulimetrinei sudėčiai nustatyti	LST EN 12697-28:2020	Apžiūra, pirminis ir terminis apdorojimas, ėminio sumažinimas.
	Bandinio paruošimas smūginio tankintuvu	LST EN 12697-30:2019, 5.1 sk.	Naudojant tankintuvą su plieniniu priekalu.
	Tirpiojo rišklio kiekis	LST EN 12697-1:2020, 5.4.2 sk.	Ekstrahavimas naudojant automatinį ekstraktorių. Skirtuminis metodas.
	Didžiausias tankis	LST EN 12697-5:2019	A metodas. Tūrinis metodas.
	Bandinių tariamasis tankis	LST EN 12697-6:2020, 9.2, 9.3, 9.5 sk.	A metodas, kai bandinys sausas; B metodas, kai bandinys prisotintas vandens ir nusausintu paviršiumi (SSD); D metodas, pagal matmenis.
	Tuštymėto rodikliai	LST EN 12697-8:2019	Skaičiavimas.
	Bandinių matmenys	LST EN 12697-29:2020	Matavimas slankmačiu.

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.
 Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



	Granulimetrinė sudėtis	LST EN 12697-2:2025	Sijojimo metodas po rišiklio ekstrahavimo.
	Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo geba	LST EN 12697-11:2020, 5 sk.	Sukamų butelių metodas
	Dangų storis	LST EN 12697-36:2022, 6.1	Ardomieji matavimai
	Bandinių jautris vandeniui	LST EN 12697-12:2018, 5 sk.	A metodas, naudojant bituminių mišinių cilindrinį bandinių netiesioginį tempiamąjį stiprį.
	Bandinių netiesioginis tempiamasis stipris	LST EN 12697-23:2018	100 mm, 150 mm diametro cilindrinį bandinių gniuždymo metodas.
Mineralinės medžiagos (užpildai)	Ėminių ėmimas	LST EN 932-1:2001, 8.5, 8.8 sk.	Iš pakuočių, iš krūvų.
	Ėminių ėmimas	LST 1971:2023	Iš kelio dangos konstrukcijos.
	Granulimetrinė sudėtis	LST EN 933-1:2012	Sijojimo sietais metodais
	Formos rodiklis	LST EN 933-4:2008	Dalelių matavimas formos matavimo slankmačiu.
	Perdirbtųjų stambiųjų užpildų sudedamųjų dalių klasifikavimas	LST EN 933:11:2009	Identifikacinis metodas
	Birumo koeficientas	LST EN 933-6:2023, 5.2 sk.	Smulkių užpildų iki 2 mm byrėjimo laiko matavimas
	Skaldytųjų dalelių santykinis kiekis	LST EN 933-5:2023	Vizualinis ir svėrimo metodas

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.
 Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



	Dalelių tankis ir įmirkis	LST EN 1097-6:2022, 7, 8, 9 sk.	Vielos krepšelio metodas užpildo dalelėms nuo 31,5 mm iki 63 mm; piknometro metodas užpildo dalelėms nuo 4 mm iki 31,5 mm bei užpildo dalelėms nuo 0,063 mm iki 4 mm.
Gruntas	Laboratorinis atskaitos tankis ir vandens kiekis	LST 1360-2:2022	Mišinių sutankintų formoje (A) arba (B) 2,5 kg arba 4,5 kg plaktu, Proktoro bandymas
	Laboratorinis atskaitos tankis ir vandens kiekis	LST EN 13286-2:2010, LST EN 13286-2:2010/AC:2013 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 sk.	Mišinių sutankintų formoje (A) arba (B) 2,5 kg arba 4,5 kg plaktu, Proktoro bandymas
	Ėminių ėmimas	LST 1360-9:2022, 7.2 sk.	Iš mažos kūgio formos krūvos.
	Tankis	LST 1360-6:2020, 7.3 sk. DIN 18125-2:2011-03, 8.3 sk. ASTM D1556/D1556M-24	Tankio nustatymas vietovėje taikant pakeitimo smėliu metodą
	Vandens kiekis	LST EN ISO 17892-1:2015, LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022	Gravimetrija.
	Tūrinis tankis	LST EN ISO 17892-2:2015, 5.1 sk.	Tiesinio matavimo metodas.
	Dalelių tankis	LST EN ISO 17892-3:2016, 4.3 sk.	Piknometrinis metodas (išstumiant skystį).
	Granuliometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017, 5.2, 5.3, 5.5	Sijojimo metodas, hidrometro metodas, kombinuotas metodas.
	Granuliometrinė sudėtis	LST 1360-1:2022	Sijojimo metodas.
	Laikomoji geba	LST 1360-5:2019, DIN 18134:2012-04	Statinio deformacijos modulio

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.

Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



			nustatymas 300 mm statinio apkrovimo plokšte
	Pralaidumas vandeniui	LST CEN ISO 17892-11:2019, 5.2.2.2 sk.	Vandens tekėjimo gruntų charakteristikų nustatymas naudojant cilindrinį pralaidumo matuoklį ir esant pastoviam hidrostatiniam slėgiui.
	Takumo riba. Plastiškumo riba	LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021, LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022, 5.4, 5.5 sk.	Casagrande metodas, kočiojimo metodas

*Taikomas visai akreditavimo sričiai 1 lankstumo atvejis- tyrimų/bandymų/ėminių ėmimo metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų ar juos pakeičiančių dokumentų arba lygiaverčių dokumentų taikymas.

AB „Eurovia Lietuva“ laboratorija (Klaipėdos padalinys)

Lanksti *

Tiriamąjo/bando mojo objekto arba ėminio pavadinimas	Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (kai taikoma)	Metodo tipas, principas (kai taikoma)
Bituminiai rišikliai	Ėminių ėmimas	LST EN 58:2012, 8.1 sk.	Ėminių ėmimas stacionariai įrengtose sistemose
	Ėminių paruošimas	LST EN 12594:2024	Ėminio homogenizavimas
	Adatos penetracija	LST EN 1426:2024	Adatos metodas

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.
Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



	Minkštėjimo temperatūra	LST EN 1427:2015	Žiedo ir rutulio metodas
Bituminiai mišiniai	Ėminių ėmimas	LST EN 12697-27:2017, 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.10 sk	Iš sunkvežimio; iš aplink klotuvo sraigtų; iš krūvų; iš paklotos ir sutankintos medžiagos išpjaunant kermis, iš klotuvo.
	Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granulimetrinei sudėčiai nustatyti	LST EN 12697-28:2020	Apžiūra, pirminis ir terminis apdorojimas, ėminio sumažinimas.
	Bandinio paruošimas smūginio tankintuvu	LST EN 12697-30:2019, 5.1 sk.	Naudojant tankintuvą su plieniniu priekalu
	Tirpiojo rišiklio kiekis	LST EN 12697-1:2020, 5.5.2 sk.	Ekstrahavimas naudojant automatinį ekstraktorių. Skirtuminis metodas.
	Didžiausias tankis	LST EN 12697-5:2019	A metodas. Tūrinis metodas.
	Bandinių tariamasis tankis	LST EN 12697-6:2020, 9.2, 9.3, 9.5 sk.	A metodas, kai bandinys sausas; B metodas, kai bandinys prisotintas vandens ir nusausintu paviršiumi (SSD); D metodas, pagal matmenis.
	Tuštymėto rodikliai	LST EN 12697-8:2019	Skaiciavimas.
	Bandinių matmenys	LST EN 12697-29:2020	Matavimas slankmačiu.
	Granulimetrinė sudėtis	LST EN 12697-2:2025	Sijojimo metodas po rišiklio ekstrahavimo.
	Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo geba	LST EN 12697-11:2020, 5 sk.	Sukamų butelių metodas
Mineralinės medžiagos (užpildai)	Dangų storis	LST EN 12697-36:2022, 6.1	Ardomieji matavimai
	Ėminių ėmimas	LST EN 932-1:2001, 8.5, 8.8 sk.	Iš pakuočių, iš krūvų

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.

Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



	Ėminių ėmimas	LST 1971:2023	Iš kelio dangos konstrukcijos
	Granulimetrinė sudėtis	LST EN 933-1:2012	Sijojimo sietais metodas
	Formos rodiklis	LST EN 933-4:2008	Dalelių matavimas formos matavimo slankmačiu
	Skaldytųjų dalelių santykinis kiekis	LST EN 933-5:2023	Vizualinis ir svėrimo metodas
	Dalelių tankis ir įmirkis	LST EN 1097-6:2022, 7, 8, 9 sk.	Vielos krepšelio metodas užpildo dalelėms nuo 31,5 mm iki 63 mm; piknometro metodas užpildo dalelėms nuo 4 mm iki 31,5 mm bei užpildo dalelėms nuo 0,063 mm iki 4 mm.
Gruntas	Laikomoji geba	LST 1360-5:2019, DIN 18134:2012-04	Statinio deformacijos modulio nustatymas 300 mm statinio apkrovimo plokšte

*Taikomas visai akreditavimo sričiai 1 lankstumo atvejis- tyrimų/bandymų/ėminių ėmimo metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų ar juos pakeičiančių dokumentų arba lygiaverčių dokumentų taikymas.

Aktuali akreditavimo sritis skelbiamam interneto svetainėje adresu eurovia@eurovia.lt

Laboratorijos vadovas

(parašas)

Vyngantas Baltakis
(v., pavardė)

Data: 2025-11-28

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.
Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917

